

GRĂDINAR

VOPSEA PROTECȚIE COPACI



DATE TEHNICE

CONSUM NORMAL	0,20-0,25 KG/M ²
DENSITATEA	1,67 G/CM ³
pH	NU MAI MULT DE 10,0
TIMPUL DE USCARE DEFINITIVĂ	MINIM 1-1,5 ORE
CONȚINUTUL DE SUBSTANȚE NEVOLATILE	60±2 %
FINEȚEA DE DISPERSIE	55 MKM

AMBALAJ	1,4 kg	4,2 kg	7 kg	14 kg
CANTITATE PE PALET	336	120	72	44

DESCRIEREA PRODUSULUI

GRĂDINAR — vopsea gata de utilizare pentru protecția butașilor și copacilor. Conține suspensie de pigmenți și umpluturi în dispersie stiren acrilică cu adaosuri speciale.

CULOARE

Alb.

PROPRIETĂȚI

- Rezistentă la intemperii;
- Suprafața vopsită este permeabilă la vapori de apă;
- Pentru lucrări la interior și exterior.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Recomandat pentru utilizare la exterior pentru protecția butașilor, a trunchiului copacilor, a ramurilor arborilor și arbuștilor de insecte, rozătoare și arsuri solare. De asemenea, poate fi utilizată pentru prelucrarea încăperilor auxiliare ale gospodăriilor agricole.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suprafața suport trebuie să fie uscată, solidă, curată și lipsită de substanțe care împiedică aderența (grăsimi, praf etc.). În cazul în care scoarța de copac este foarte murdară, ea urmează a fi curățată cu o cârpă umedă.

MOD DE APLICARE

Înainte de utilizare, conținutul găleții trebuie amestecat intens. Vopseaua poate fi aplicată toamna până la căderea frunzelor sau primăvara devreme, utilizând bidineaua sau pulverizatorul. În cadrul executării lucrărilor de dezinfecție, vopseaua va fi aplicată cu bidineaua, ruloul sau prin pulverizare. Dacă este necesar, vopseaua poate fi diluată cu apă până la obținerea densității dorite. Sculele trebuie spălate cu apă imediat după utilizare.

ATENȚIE!

Tempul optim de executare a lucrărilor: temperatura aerului +10-20°C și umiditatea relativă a aerului de 60%. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAL

În funcție de modul de aplicare și proprietățile suprafeței — 0,20-0,25 kg/m².

USCARE

Timpul de uscare a GRĂDINAR depinde de temperatură, umiditatea aerului și constituie minim 1-1,5 ore.

DEPOZITARE

Se păstrează în ambalaj ermetic original, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE VALABILITATE — 18 luni.

AMBALARE

Găleți din plastic de 1.4 kg, 4.2 kg, 7 kg, 14 kg.

PRECAUȚII

H317: Poate provoca o reacție alergică a pielii. P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P103: Citiți eticheta înainte de utilizare. P280: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței. P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun. P333+P313: În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul. P501: A se elimina conținutul/recipientul la un centru specializat de colectare. În caz de nerespectare a regulilor de siguranță descrise pe ambalaj, producătorul nu poartă nici o răspundere pentru daunele pricinuite.

Această fișă tehnică stabilește domeniul de aplicare a materialului și modul recomandat de desfășurare a lucrărilor, însă nu poate înlocui pregătirea profesională a executantului. Pe lângă recomandările făcute, lucrările trebuie efectuate în conformitate cu normele de construcții, de siguranță și igiena muncii. Producătorul garantează calitatea produsului, însă nu are nici o influență asupra condițiilor și modului de utilizare. Dacă aveți dubii, efectuați propriile probe de aplicare. Odată cu publicarea acestei fișe tehnice toate edițiile precedente își pierd valabilitatea.

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără o înștiințare prealabilă. Garanția se referă exclusiv la calitatea materialelor, componentelor de sistem și a sistemului în ansamblu. Proprietățile fizice, chimice și mecanice ale produselor, respectiv caracteristicile fizico-construcitive sunt valabile numai în condiția utilizării conform fișei tehnice sau a produselor recomandate în scris de către "SUPRATEN" S.A.

Cumpărătorul va verifica pe propria răspundere dacă materialul este adecvat domeniului de utilizare, specifice de șantier. Toate drepturile asupra fișei tehnice aparțin producătorului. Modificări, reeditări, fotocopii, precum și extrase din fișele tehnice necesită aprobare scrisă din partea "SUPRATEN" S.A.



GRĂDINAR

КРАСКА ЗАЩИТНАЯ
ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НОРМА РАСХОДА	0,20-0,25 КГ/М ²
ПЛОТНОСТЬ	1,67 Г/СМ ³
рН	НЕ БОЛЕЕ 10,0
ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ	МИНИМУМ 1-1,5 ЧАСА
СОДЕРЖАНИЕ НЕЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ	60±2 %
СТЕПЕНЬ ПЕРЕТИРА	55 МКМ

УПАКОВКА	1,4 кг	4,2 кг	7 кг	14 кг
КОЛ. НА ПОДДОНЕ	336	120	72	44

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

GRĂDINAR — готовая к применению краска для защиты саженцев и деревьев. Содержит суспензию пигментов и наполнителей в акрилатной дисперсии с добавлением специальных добавок.

ЦВЕТ

Белый.

СВОЙСТВА

- Стойкая к атмосферному воздействию;
- Не снижает паропроницаемость основания;
- Для внутренних и наружных работ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендована для использования снаружи для защиты саженцев и основ скелетных ветвей деревьев и кустарников от насекомых, животных грызунов и солнечных ожогов. Также можно использовать в сельском хозяйстве для дезинфекции производственно-технологических помещений, животноводческих и птицеводческих ферм.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность должна быть сухой, прочной, чистой, без веществ, снижающих адгезию (жировые пятна, битум, пыль и т.д.). При сильном загрязнении коры деревьев, поверхность следует очистить влажной ветошью.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Краску рекомендуется тщательно перемешать. Наносить кистью или краскопультом в осенний период до опадания листвы или ранней весной. При выполнении дезинфицирующих работ, краску наносить кистью, валиком или краскопультом. При необходимости краску можно разбавить водой до требуемой вязкости. После использования инструменты необходимо промыть водой.

ВНИМАНИЕ!

Оптимальный режим для проведения работ: при температуре воздуха +(10-20)°C и относительной влажности воздуха 60%. Качество продукта гарантировано в случае соблюдения данного технического описания.

НОРМА РАСХОДА

В зависимости от способа нанесения и свойств поверхности — 0,20-0,25 кг/м².

ВЫСЫХАНИЕ

Время высыхания GRÄDINAR зависит от температуры, влажности воздуха и составляет минимум 1-1,5 часа.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в герметичной фирменной таре, при температуре от +5°C до +25°C, в сухих и защищенных от солнечных лучей местах.

СРОК ГОДНОСТИ — 18 месяцев.

УПАКОВКА

Пластиковые ведра 1.4 кг, 4.2 кг, 7 кг, 14 кг.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

H317: Может вызывать аллергическую кожную реакцию. P102: Держать в месте, недоступном для детей. P103: Перед использованием прочитайте текст на маркировочном знаке. P280: Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица. P302+P352: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом. P333+P313: Если происходит раздражение кожи или появление сыпи: Обратиться к врачу. P501: Утилизировать содержимое/тару в специально отведенные места для хранения отходов, в соответствии с действующим законодательством. В случае несоблюдения правил безопасности указанных на упаковке, производитель не несет ответственность за причиненный вред.

Данное техническое описание определяет условия применения материала и рекомендуемый метод выполнения работ, и не может заменить профессиональную подготовку исполнителя. Помимо технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными нормами, требованиями безопасности и гигиены труда. Производитель гарантирует качество материала, но никак не может влиять на условия и методы его использования. Если имеются сомнения в применении конкретного материала, следует заранее испытать его. При публикации настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными. Производитель закрепляет за собой право вносить изменения в техническое описание без предварительного уведомления. Гарантия распространяется исключительно на качество материала, а также на компоненты и комплексы систем. Физические, химические и механические свойства товаров, соответственно физико-конструктивные характеристики действительны только при условии соблюдения технического описания или письменной рекомендации от "SUPRATEN" S.A.

Покупатель под собственную ответственность проверяет соответствия области применения материала, в зависимости от выбранного строительного объекта. Все права данного технического описания принадлежат производителю. Изменения, перепечатка, фотокопии, а также выдержки из технических описаний нуждаются в письменном утверждении со стороны "SUPRATEN" S.A.